



**BETON
CANDEO
S.r.l.**



Sede Legale: 35010 Limena (PD) - via del Santo, 204 - Sede Amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23
Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614 - betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/09 Rev.31/12/14

CE

1305

Beton Candeo Srl Via del Santo, 204 – 35010 LIMENA (PD)
08
1305-CPR-0751

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 11 usura PMB 45/80-70
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Requisiti generali + Requisiti empirici

| | | |
|--|-------------------|----------------------------|
| Contenuto di vuoti* | | |
| - massimo | | NPD |
| - minimo | | NPD |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume* | | NPD |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume* | | NPD |
| Vuoti nell'aggregato minerale* | | NPD |
| Sensibilità all'acqua* | | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti* | | NPD |
| Reazione al fuoco | | NPD |
| Temperatura della miscela | | da 150 °C a 180 °C |
| Granulometria (passante) | setaccio 16,0 mm | 100% |
| | setaccio 11,2 mm | 96% |
| | setaccio 8,0 mm | 84% |
| | setaccio 5,6 mm | 69% |
| | setaccio 2,0 mm | 37% |
| | setaccio 1,0 mm | 27% |
| | setaccio 0,25 mm | 12% |
| | setaccio 0,063 mm | 6% |
| Contenuto di legante | | B _{min5,0} (5,0%) |
| Valori Marshall* | | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente* | | NPD |
| Sostanze pericolose | | NPD |

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20