



**BETON  
CANDEO  
S.r.l.**



Sede Legale: 35010 Limena (PD) - via del Santo, 204 - Sede Amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23  
Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614 - betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

DO/01/G/09 Rev.31/12/14

**CE**

1305

Beton Candeo Srl Via del Santo, 204 – 35010 LIMENA (PD)  
10  
1305-CPR-0751

EN 13108-7  
Asfalto Poroso per strade e aree trafficate  
**DREN 16 PMB 45/80-70**  
Impianto di Santhià (VC) – Località Cascina La Mandria

Granulometria (passante)	setaccio 20,0 mm	100%
	setaccio 16,0 mm	99%
	setaccio 8,0 mm	38%
	setaccio 4,0 mm	17%
	setaccio 2,0 mm	12%
	setaccio 1,0 mm	9%
	setaccio 0,25 mm	7%
	setaccio 0,063 mm	3%
Contenuto di legante	B <sub>min4,4</sub> (4,4%)	
Contenuto di vuoti*	V <sub>min20</sub> (20,0%)	
Sensibilità all'acqua*	NPD	
Perdita di particelle*	NPD	
Permeabilità orizzontale	NPD	
Permeabilità verticale	NPD	
Drenaggio del legante*	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	da 150 °C a 180 °C	
Sostanze pericolose	NPD	

\*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20