



**BETON
CANDEO
S.r.l.**

Sede Legale: 35010 Limena (PD) - via del Santo, 204 - Sede Amministrativa: 35129 Padova - via Pietro Maroncelli, 23
Tel 049.80.73.844 - Fax 049.80.74.614 - betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it



DO/01/G/10 Rev.31/12/14

CE

1305

Beton Candeo Srl Via del Santo, 204 – 35010 LIMENA (PD)
08
1305-CPR-0750

EN 13108-1
Conglomerato Bituminoso per strade, piste aeroportuali e altre aree trafficate
CB 4 usura 50/70
Impianto di Vigliano Biellese (BI) – Via Marconi, 32

Requisiti generali + Requisiti empirici

| | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------|
| Contenuto di vuoti* | | | |
| - massimo | | | NPD |
| - minimo | | | NPD |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume* | | | NPD |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume* | | | NPD |
| Vuoti nell'aggregato minerale* | | | NPD |
| Sensibilità all'acqua* | | | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti* | | | NPD |
| Reazione al fuoco | | | NPD |
| Temperatura della miscela | | | da 150 °C a 180 °C |
| Granulometria (passante) | setaccio | 5,6 mm | 100% |
| | setaccio | 4,0 mm | 94% |
| | setaccio | 2,0 mm | 77% |
| | setaccio | 1,0 mm | 52% |
| | setaccio | 0,25 mm | 14% |
| | setaccio | 0,063 mm | 4% |
| Contenuto di legante | | B _{min7,0} | (7,0%) |
| Valori Marshall* | | | NPD |
| Resistenza alla deformazione permanente* | | | NPD |
| Sostanze pericolose | | | NPD |

*Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20